

**Prüfbericht
147/20 Prüfung auf Blei- und Cadmiumlössigkeit an
Hohlware nach DIN EN 1388-1**

Auftraggeber (AG) Töpferei Frommhold

Weißbacher Str. 21
01936 Königsbrück

Auftragnehmer (AN) KI Keramik-Institut GmbH
Ossietzkystrasse 37a
01662 Meißen

Bearbeiter AN M.Eng. Nicole Wagler
n.wagler@keramikinstitut.de
03521-463541

Ort, Datum: Meißen, den 19.02.2020

1. Übersicht

Prüfkörper 6 Steinzeugschalen

Probenbezeichnung	Nummer	Probenbezeichnung	Glasur	Füllhöhe [mm]
	1	Schale	transparent	> 25
	2	Schale	Lehmglasur	> 25
	3	Schale	Weiß, deckend	> 25
	4	Schale	Blau, matt	> 25
	5	Schale	Grün, glänzend	> 25
	6	Schale	Creme	> 25

Probeneingang 13.02.2020

Probenahme Durch Auftraggeber

Probenvorbereitung keine

2. Ergebnisse

Pr.-Nr.	Artikel	Füllvolumen [ml]	Bleiabgabe [mg/l]	Cadmiumabgabe [mg/l]
16341/1	Schale, weißmit blauen Blumen	240	<0,01	<0,001
16341/2	Schale, braun	240	<0,01	<0,001
16341/3	Schale, weiß	240	<0,01	<0,001
16341/4	Schale, blau	240	<0,01	<0,001
16341/5	Schale, moosgrün	240	0,015	0,004
16341/6	Schale, beige gesprenkelt	240	<0,01	<0,004
	<i>Grenzwerte nach DIN 51032</i>			
	Hohlgeschirr		4,0	0,3

3. Auswertung

Die untersuchten Gegenstände entsprechen den Anforderungen der Bedarfsgegenstände-Verordnung vom 10.04.1992 sowie der Verordnung VO (EG) Nr. 1935 / 2004.

Meißen, den 19.02.2020



M.Eng. Nicole Wagler
Wissenschaftlicher Mitarbeiter